

پودر جوشکاری زیر پودری

KJF - 210



KJF - 210

استاندارد :

AWS	EN 760
A5.17 : F7A2 - EM12	S A CS/MS 1 88 AC


آنالیز شیمیایی فلز جوش(درصد وزنی) :

سیم + پودر	C	Si	Mn	P	S
KJF - 210 + KJS - 120 (S2)	0.04 - 0.06	0.55 - 0.65	1.5 - 1.6	Max 0.03	Max 0.03

خواص مکانیکی فلز جوش :

سیم + پودر	استحکام	استحکام	از دیاد	تست ضربه
	کششی (Mpa)	تسlijm (Mpa)	طول (%)	ISO - V (J)
KJF - 210 + KJS - 120 (S2)	510 - 535	425 - 445	25 - 27	RT -20°C

نمودار تغییرات Si و Mn با تغییر ارتفاع جوش:



مشخصات فنی:

بازیسیته: بر اساس فرمول بونیژووسکی ۱

دانسیته: 1.15 kg/dm^3

شرایط بازپخت: $350 \pm 25^\circ\text{C}/2\text{hr}$

نوع جریان جوشکاری: AC/DCEP

پاکت ۲۵ کیلویی سه لایه – سایر بسته بندی ها طبق سفارش بسته بندی:

توضیحات :

پودر جوشکاری KJF - 210 از نوع کلسیم سیلیکات - منگنز سیلیکات آکلومره بوده که با گرده جوش صاف، براق و جدایش بسیار آسان سرباره، برای جوشکاری فولاد های ساختمانی، کمپرسورهای باد، مخازن LPG، سیلندرهای گاز مایع، مخازن هوای فشرده و ... مناسب می باشد. این پودر قابلیت استفاده برای جوشکاری ورقهای کمی زنگ زده یا روغنی را داشته و می توان از آن برای جوشکاری دو یا چند سیمه استفاده نمود.

پودر 210 - KJF تقریبا معادل پودرهای زیر می باشد:

LINCOLN WELD 761

ESAB OK 10.80