

# پودر جوشکاری زیر پودری

KJF - 231



استاندارد :

DIN 32522

B CS 4 85 1 Ni Mo DCEP

KJF - 231

## آنالیز شیمیایی تسمه(درصد وزنی) :

تسمه	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
KJFStrip - 430	Max 0.10	Max 0.50	Max 0.60	15.5 - 17.0	Max 0.75	Max 0.60

## آنالیز شیمیایی و سختی فلز جوش(درصد وزنی) :

تسمه + پودر	Thickness (mm)	%C	%Si	%Mn	%Cr	%Mo	%Ni	Hardness (HRC)
KJF - 231 + KJStrip - 430	5	0.05 - 0.07	0.7 - 0.9	0.3 - 0.5	12 - 14	0.8 - 1.2	4 - 5	43 - 48

مشخصات فنی:

بازیسیته: بر اساس فرمول بونیژوسکی ۱

دانسیته:  $1.1 \text{ kg/dm}^3$

شرايط بازپخت:  $350 \pm 25^\circ\text{C}/2\text{hr}$

نوع جريان جوشکاري: AC/DCEP

پاكت ۲۵ کيلوبي سه لاييه - ساير بسته بندی ها طبق سفارش  
بسته بندی:

توضیحات :

پودر جوشکاری KJF - 231 از نوع کلسیم سیلیکات آلیاژی (مولیبدن و نیکل) آگلومره بوده و برای روکش کاری سطحی غلتکهای ریخته گری مداوم با الکترودهای تسمه ای ( Strip 430 , Strip 420 ) مناسب است. به نحوی که ترکیب حامله دارای نشست عناصر آلیاژی به مقدار ۱ درصد مولیبدن و ۴ درصد نیکل از طریق پودر جوش می باشد. جدایش سرباره بسیار عالی (حتی در دماهای بالا) از دیگر مزایای قابل ذکر این پودر است.

پودر 231 - KJF تقریبا معادل پودرهای زیر می باشد:

ESAB OK Flux10.07  
Soudo Metal RT152