

تسمه جوشکاری زیر پودری استنلس استیل  
**KJStrip – 420**

استاندارد :

AWS A5.9

ER420

آنالیز شیمیایی فلز جوش ( درصد وزنی ):

|                           | C           | Si         | Mn          | Cr          | Mo      | Ni          |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| KJStrip - 420             | 0.25 - 0.40 | Max0.5     | Max0.6      | 12.0 - 14.0 | Max0.75 | Max0.6      |
| KJStrip - 420 + KJF - 232 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.0 | 0.30 - 0.40 | 12.5 - 13.5 | ....    | 0.40 - 0.50 |

خواص مکانیکی فلز جوش:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| پودر + تسمه               | سختی فلز جوش بعد از جوشکاری = ۴۷ تا ۵۰ HRC |
| KJStrip - 420 + KJF - 232 |  |

بسته بندی و ابعاد تسمه:

بسته بندی مطابق جدول زیر می باشد:

| نوع بسته بندی     | ابعاد تسمه (mm)               |
|-------------------|-------------------------------|
| کلاف ۵ + ۵ کیلویی | تسمه به ابعاد ۵ × ۰/۵ میلیمتر |

توضیحات:

تسمه جوشکاری KJStrip - 420 همراه با پودر KJF - 232 برای روکش کاری غلتکهای Pinchroll که در محیط های مرطوب و خوردگی سطحی شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب می باشد.

نوع جریان : DCEP

تسمه جوش KJStrip - 420 تقریباً "معادل تسمه جوش زیر است :

Soudo Tape 420