

سیم جوش توبودری برای جوشکاری زیربودری

KJTUBS - 330

استاندارد :

DIN 8555

UP 1 - GF - 350 - P

آنالیز شیمیایی فلز جوش(درصد وزنی) :

پودر + سیم	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
KJTUBS - 330 + KJF - 915	0.08 - 0.12	0.4 - 0.6	1.2 - 1.4	2.3 - 2.5	3.4 - 3.6	0.50 - 0.70

خواص مکانیکی فلز جوش :

پودر + سیم	استحکام کششی (Mpa)	استحکام تسليیم (Mpa)	ازدياد طول (%)	تست ضربه ISO - V (J) -30°C
KJTUBS - 330 + KJF - 915	850 - 900	650 - 700	17 - 19	30 - 35

مشخصات فنی و متالورژیکی:



قابلیت ماشینکاری: خوب

نوع جریان جوشکاری: DCEP
ساختر جوش: فریت + پرلیت

مقاومت سایش فلز به فلز: خوب

مقاومت به ضربه: توامان با استحکام بالا مناسب است

سختی برای فلز جوش: مطابق جدول زیر

سیم + پودر	KJTUBS - 330 + KJF - 915
(HRC) سختی	36 - 39

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت هاسپل ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلویی، قرقه ۱۵ و کلاف ۲۵ کیلویی، مطابق با سایز سیم و سفارش مشتری برابر جدول زیر می باشد:

قطر سیم (mm)

3.0 - 3.20 - 4.0

توضیحات :

سیم جوش توبودری KJGTUBS-330 حاوی آلیازهای کروم، نیکل و مولیبدن که برای جوشکاری فولادهای کم آلیاز با استحکام بالا مناسب بوده و از چermگی مناسبی برخوردار است برای جوشکاری فولاد S960 بسیار مناسب بوده و حتی در دمای ۳۰- درجه سانتیگراد نیز مقاومت ضربه خواهد داشت. این سیم برای جوشکاری فولادهای HSLA که در تجهیزات راه سازی، تجهیزات جرثقیل و سازه هایی که تحت تنش کششی بالا قرار دارند مناسب است.

رعایت دمای پیشگرم قطعه بر اساس کربن معادل و در نظر گرفتن ضخامت قطعه مهم می باشد که برای جوشکاری فولادهای کربن بالا حداقل ۱۰۰ درجه سانتیگراد نیاز است. در فولادهای HSLA اگر دمای بین پاسی بیش از ۲۰۰ درجه سانتیگراد شود احتمال کاهش استحکام و چermگی وجود دارد.