

سیم جوش توبودری برای جوشکاری زیربودری

KJTUBS - 520



استاندارد :

AWS A5.23

F10A4 - ECG

آنالیز شیمیایی فلز جوش(درصد وزنی) :

| پودر + سیم | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| KJTUBS - 520 + KJF - 910 | 0.03 - 0.05 | 0.3 - 0.5 | 1.2 - 1.5 | 0.6 - 0.8 | 2.3 - 2.6 | 0.40 - 0.60 |
| KJTUBS - 520 + KJF - 920 | 0.04 - 0.06 | 0.5 - 0.6 | 1.7 - 1.9 | 0.7 - 0.9 | 2.4 - 2.7 | 0.45 - 0.65 |

خواص مکانیکی فلز جوش :

| پودر + سیم | استحکام کششی (Mpa) | استحکام تسلیم (Mpa) | ازدیاد طول (%) | تست ضربه ISO - V (J) |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | RT |
| KJTUBS - 520 + KJF - 910 | 650 - 710 | 540 - 580 | 20 - 22 | 100 - 115 |
| KJTUBS - 520 + KJF - 920 | 720 - 750 | 600 - 620 | 18 - 20 | 110 - 125 |

مشخصات فنی و متالورژیکی:

قابلیت ماشینکاری: نسبتاً خوب

نوع جریان جوشکاری: DCEP

سختی برای ۵mm ضخامت فلز جوش: مطابق جدول زیر (دو لایه جوش)

| | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| پودر + سیم | KJTUBS - 520 + KJF - 910 | KJTUBS - 520 + KJF - 920 |
| (HRC) سختی | 24 - 27 | 29 - 32 |

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت هاسپل ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلویی، قرقه ۱۵ و کلاف ۲۵ کیلویی، مطابق با سایز سیم و سفارش مشتری برابر جدول زیر می باشد:

قطر سیم (mm)

1.60 - 2.0 - 2.40 - 3.0 - 3.20

توضیحات :

سیم جوش توبودری KJGTUBS-520 بعنوان لایه بافر جهت روش کاری و بازسازی فولادهایی که دارای مقاومت کششی بالا هستند، همراه پودر KJF-920 به روش جوشکاری زیرپودری بخصوص لایه های میانی غلتک هایی که قطر آنها بیش از حد کاهش داشته و احتمال شکستن کمر غلتک وجود دارد، مناسب است. همچنین از این سیم همراه پودر جوشکاری KJF-910 به دلیل جدایش آسان سرباره در اتصالات باریک با استحکام بسیار بالا، می توان استفاده نمود.

سیم KJGTUBS-520 تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

ESAB Ok Autrod 13.43